ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOOSELAY - LAMETT

			SEVILLA	CORDOBA	GRANADA
	Clasificación ISO 10874 EN 685		23	23	23
			34	34	34
			43	43	43
	Espesor total	EN 428 ISO 24346	4,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
	Espesor capa de uso	EN 429 ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm
	Formato	EN 427 ISO 24342	Tabla: 228,6 x 1219,2 mm	Tabla: 228,6 x 1219,2 mm	Baldosa: 620 x 620 mm
	Formato de entrega: n° de baldosas/ tablas	EN 427 ISO 24342	Tabla: 9 (2,51 m^2)	Tabla: 7 (1,95 m^2)	Baldosa: 5 (1,92 m^2)
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase 1	Clase 1	Clase 1
	Punzonamiento Residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B_f S_1	B_f S_1	B_f S_1
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
	Absorción a ruidos de impacto	ISO 717-2	Hasta 4dB	Hasta 4dB	Hasta 4dB
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≤ 6	≤ 6	≤ 6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 1000 ug/m^3	≤ 1000 ug/m^3	≤ 1000 ug/m^3